

General Paint®

КРАСКИ ПРЕМИУМ КЛАССА



ECOLOGIC (код 70663)

Моющаяся матовая эмаль со сверхнизким содержанием летучих органических соединений.

EcoLogic Washable Flat - это высококачественное покрытие на водной основе из 100% акрилового латекса, для внутренних работ, созданное с использованием технологий латексной смолы и керамических микросфер, которые обеспечивают превосходную устойчивость к пятнам, полировке и истиранию по сравнению с другими матовыми латексными красками. Эмаль

разработана таким образом, что практически не содержит летучих органических соединений, что снижает воздействие на окружающую среду и отвечает требованиям ведущих стандартов по сокращению выбросов летучих органических соединений в Северной Америке. Она наносится плавно, с отличным растеканием, выравниванием, скрытностью и укрывистостью, обеспечивая богатую дизайнерскую матовую поверхность.

Особенности

- Высококачественная моющаяся матовая отделка внутренних стен.
- Керамические микросферы обеспечивают превосходную устойчивость к полировке и пятнам по сравнению с обычными матовыми латексными красками.
- Самогрунтование на ранее окрашенных поверхностях
- 100% акриловый латекс.
- Сверхнизкое содержание летучих органических соединений на основе латексной смолы и керамических микросфер, которые обеспечивают превосходную устойчивость к пятнам, полировке и истиранию
- Министерство окружающей среды Канады одобрило уровень антисептических компонентов (Фунгицида) для предотвращения появления плесени грибка и водорослей на поверхности покрытия
- Богатая дизайнерская матовая поверхность, обеспечивающая стойкий цвет и защиту от блеска.

Рекомендуемое использование

- Институциональные, медицинские, коммерческие и жилые помещения, в замен традиционно используемых покрытий на масляной основе.
- Новые или окрашенные ранее деревянные поверхности.
- Кухни, ванные комнаты, детские комнаты
- Изделия из дерева, двери, отделка
- Каменные, кирпичные, штукатурные поверхности

Подготовка поверхности.

Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, масел, плесени. Необходимо также удалить все отшелушенные участки старой краски и зашпаклевать. Предварительно окрашенные поверхности желательно довести до матового состояния наждачной бумагой. Удалить всю шлифовальную пыль. Не наносите при температуре ниже 10°C (50°F).

Оборудование для нанесения.

Кисть: используйте кисть из полиэстера.

Ролик: используйте синтетический шубу с ворсом 10-20 мм.

Распыление HVLP: давление 10 psi (фунтов на квадратный дюйм)
наконечник 1.3 дюйма

Безвоздушное распыление: давление 2000 psi (фунтов на квадратный дюйм), наконечник 0,015–0,019 дюйма

Предупреждение

Бережь от замерзания. Закрывайте контейнер после каждого использования. Храните в недоступном для детей месте. Не принимать внутрь. Не мыть поверхность в течении 14 дней после окрашивания, в связи с полным высыханием и приобретением максимальных свойств.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРАЙМЕРЫ

Предварительно окрашенные поверхности: Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 80–120 на ручной шлифовальной машине.

Удалите всю шлифовальную пыль, тщательно промой мыльным раствором, после чего смыв раствор теплой воды, дать высохнуть.

Новое или чистое дерево: акриловый Stain Block (05130).

Кирпич, бетон, штукатурка: акриловый Stain Block (05130).

Гипсокартон: Cloverdale Hi-Hide Latex Drywall Sealer (05250).

Черные металлы (сталь, железо): акриловый Stain Block (05130).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЕРОВКА

Без летучих органических соединений или универсальный колеровочный краситель

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Категория блеска: Уровень блеска 1 – Традиционный «Матовый»

Блеск: 5 единиц под углом 60 градусов

Блеск: 5 единиц под углом 85 градусов

ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ И ПЛОТНОСТЬ

Объем: 41%

Вес: 57%

Плотность: 11,7 lbs фунта на галлон. Контейнер экстра

ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ (НА СЛОЙ)

Влажный: 4,9 - 7,3 mils (124 – 186 мкм)

Сухой: 2,0 - 3,0 mils (51 - 76 мкм)

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ (НА СЛОЙ)

219–329 фут² на галлон (5,0–8,0 м²/л)

ВЯЗКОСТЬ

95 - 100 KU

ВРЕМЯ СУШКИ

при 25 ° C (77°F) и относительной влажности 50%

Без липкости: 30 минут

Повторное покрытие: 2 часа

РАЗБАВЛЕНИЕ

Обычно не рекомендуется, возможно, с водой, для распыления

ОЧИСТКА

Теплая мыльная вода

СРОК ГОДНОСТИ

Максимум 3 года, без открытия

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

4°C (40°F) - 32 ° C (90°F) Беречь от замерзания

Специальное примечание: этот продукт содержит достаточный уровень антисептических компонентов (Фунгицида), одобренный Министерством окружающей среды Канады, для предотвращения появления плесени грибка и водорослей на поверхности покрытия. Поскольку рост плесени в значительной степени зависит от подготовки поверхности и местных условий, эмаль не может гарантировать, что плесень не прорастет через любые загрязнения, которые могли осесть на поверхность покрытия.

680000, г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар 3. Тел.:8(4212)21-21-84.

e-mail: gp-region@generalpaint.ru ,сайт: www.generalpaint.ru